

## Technický list: vinylová podlaha s-Vinyl objektový

Značka / label:



Název kolekce:

# OBJECT 70 PUR

autorizovaný prodejce:  
SPOLTEX spol. s r.o.  
Tanvaldská 345 Liberec 30  
<https://www.spoltex.cz>  
[spoltex@spoltex.cz](mailto:spoltex@spoltex.cz)  
Výrobek splňuje evropské  
technické normy.

### Popis kolekce:

Tloušťka 2,5 mm s nášlapnou vrstvou 0.70 mm  
Vynikající absorpce hluku, snadná údržba, téměř bezemisní PVC.  
Komfort při chůzi i v náročnějších interiérech  
Špičková odolnost proti oděru, škrábancům a skvrnám  
15-letá záruka na životnost výrobku



### Třída použití / zátěže

EN ISO 10874  
EN 685

34/43

### Technické parametry

|                          |              |                        |                       |                |                           |
|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Celková tloušťka         | EN ISO 24346 | 2,50 mm                | Kročejový útlum       | EN ISO 717-2   | 18 dB                     |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | 0,70 mm                | Zbytkový otlak        | EN ISO 24343-1 | < 0,20 mm                 |
| Celková hmotnost         | EN ISO 23997 | 2,25 kg/m <sup>2</sup> | Prostorová roztažnost | EN ISO 23999   | max 0,4 %                 |
| Šířka role               | EN ISO 24341 | 2, 3, 4 m              | Emise VOC             | EN ISO 16516   | max 0,64mg/m <sup>3</sup> |
| Odolnost kolečkové židle | EN ISO 425   | Ano                    | Emise formaldehydu    | EN ISO 16516   | E1                        |

### Charakteristika bezpečnosti výrobku

|                |                       |              |                   |              |             |
|----------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| Protiskluznost | EN 13893<br>DIN 51130 | DS<br>R10-11 | Reakce na oheň    | EN 13501-1   | Bfl-s1      |
| Elektrostatika | EN 1815               | < 2,0 kV     | Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Velmi dobrá |

### Další vlastnosti výrobku

|                            |                |                          |
|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Teplovodní podl. topení *) | EN ISO 12667   | Použitelný               |
| Tepelný odpor              | EN ISO 12466   | 0,028 m <sup>2</sup> K/W |
| Barevná stálost            | EN ISO 105 B02 | grade 6                  |

\*) ostatní typy topení konzultujte vždy s odborníky



Záruka 15 let se vztahuje na výrobní vady  
a předčasné opotřebení v důsledku  
běžného použití v domácnosti za  
předpokladu správně provedené  
pokládky dle návodů na instalace.

### Možnosti pokládky

**celoplošné lepení:** na teplovodní podlahové topení (max 27°C, při užívání kolečkové židle (pojezdová kolečka na tvrdé podlahy) bez podložky

